

CONSOLIDANTE PQ SIL

APLICACIONES

- Por impregnación con el CONSOLIDANTE PQ SIL se pueden consolidar sustratos deteriorados por la erosión.
- Fundamentalmente se emplea para el tratamiento de piedras naturales, hormigones, ladrillos, barros y morteros que en ocasiones presentan una superficie harinosa.
- Como preparación de soportes dañados o sueltos previamente a la aplicación de corcho proyectado VIPEQ.

COMPOSICIÓN

Consolidante hidrofugante mineralizador de materiales de construcción, compuesto a base de resinas, derivados silíceos y aditivos.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido Transparente
Olor	Característico
pH	>13
Densidad	1,17 g/cm ³

PROPIEDADES

- Consolidación y mejora de impermeabilidad de soportes de piedra natural, ladrillos, hormigones, cal, etc. que han sido destruidos o deteriorados por agentes atmosféricos.
- Proporciona excelentes propiedades hidrófugas al soporte.
- Realiza su acción mediante intercambio de iones con el soporte.

SOPORTES

Se aplica sobre soportes erosionados o que sueltan polvo para su consolidación. Sin embargo, es necesario sanear previamente aquellas zonas de material suelto.

MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto mediante pulverización, rodillo, brocha o similar.

Se debe aplicar la cantidad necesaria como para que el CONSOLIDANTE PQ SIL alcance el núcleo sano de la piedra/material de una sola pasada.

El producto puede subir el tono del sustrato o provocar un aspecto blanquecino.

Tras la realización de una prueba previa, el producto puede diluirse al 50% en agua o realizar una segunda aplicación.

Para la aplicación posterior de VIPEQ®, se recomienda dejar secar el producto al menos durante 24 horas.

RECOMENDACIONES DE USO

Se aconseja en cualquier caso hacer una prueba previa para apreciar posibles cambios estéticos.

El rendimiento del producto depende totalmente de la absorción del soporte. No obstante se puede considerar alrededor de 0,20 l/m².

ALMACENAMIENTO

En condiciones normales de temperatura, y siempre que el envase original esté cerrado y protegido de la humedad, se garantiza el producto por un periodo de 1 año.

No exponer los envases a temperaturas mayores de 30°C ni a la acción directa del sol.

PRESENTACIÓN

Envases de 25 litros.

FRASES R/S

R35 Provoca quemaduras graves

S23 No respirar los aerosoles

S26 En caso de contacto con los ojos, lavesse inmediatamente con agua y acuda a un médico

S26/37/39 Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45 En caso de accidente o malestar, acudase inmediatamente a un médico (si es posible, muestrele la etiqueta)

S51 Usese en lugares bien ventilados

NOTAS LEGALES

La información y recomendaciones indicadas en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas de condiciones inadecuadas de aplicación o de omisión de las recomendaciones de uso.