

VIPEQ®

PRODUCTOS AUXILIARES

ELASTÓMERO PQ

APLICACIONES

- Impermeabilización de terrazas, balcones, cubiertas planas e inclinadas tanto en obra nueva como en reparación de zonas deterioradas.
- Como imprimación previa a la aplicación de los productos VIPEQ F10 y STONE VIPEQ, realizando dos capas cruzadas (una capa en un sentido y la otra en otro).
- Como nexo de unión sobre soportes de baja adherencia.

COMPOSICIÓN

Impermeabilizante líquido compuesto de elastómeros en base agua de alta elasticidad que una vez reticulado con la humedad ambiental forma una membrana impermeable.

ESPECIFICACIONES

Color	Transparente
Composición	Poliuretano y resinas acrílicas
Densidad	1 ± 0,1 kg/l
Contenido en sólidos	50% en peso

PROPIEDADES

- Alta impermeabilización realizando dos capas cruzadas.
- Resistencia a los rayos UV.
- Alta adherencia superficial.
- No amarillea.
- Gran adherencia sobre múltiples superficies de cemento, cerámica, madera, metal, etc.
- Su alta elasticidad permite rellenar fisuras y soportar pequeños movimientos del sustrato.
- Admite tránsito peatonal.

SOPORTES

Morteros tradicionales, monocapas, hormigón, ladrillo caravista, chapa grecada, madera, etc.

La aplicación debe realizarse sobre un sustrato limpio, exento de polvo, seco, libre de grasas o aceites y con baja humedad para garantizar la adherencia.

Si se usa como consolidante de la superficie, es necesario sellar previamente las zonas a tratar.

MODO DE EMPLEO

El producto se aplica mediante rodillo.

- Temperatura de aplicación: +7°C a + 40°C

- Tiempo de curado:

A las 72 horas a temperaturas entre 10 y 30°C

A las 24 horas ya alcanza características impermeables.

Antes de aplicar el producto debe mezclarse hasta homogeneizarlo.

RECOMENDACIONES DE USO

Mezclar bien el producto con batidor eléctrico para homogeneizar su viscosidad.

Si el soporte es muy poroso, es conveniente aplicar una primera mano de producto diluido en agua (70% ELASTOMERO PQ y 30% de agua). La segunda mano se aplica sin diluir.

Un rendimiento medio del producto es de 0,3 l/m² en total aplicado en dos manos cruzadas, aunque puede variar dependiendo de la porosidad o rugosidad del soporte.

Sobre la superficie tratada con este producto se puede aplicar VIPEQ F10 como revestimiento protector, decorativo y pisable ocasionalmente.

Para aplicaciones en las que se prevea un tránsito más frecuente de personas se puede revestir con STONE VIPEQ.

ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado, protegido de la humedad y a temperaturas entre +5°C y +30°C: 1 año.

PRESENTACIÓN

Contenedor de 20 litros.

FRASES R/S

S24 Evítase el contacto con la piel

S25 Evítase el contacto con los ojos

NOTAS LEGALES

La información y recomendaciones indicadas en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas de condiciones inadecuadas de aplicación o de omisión de las recomendaciones de uso.