

APLICACIONES

- Como capa de protección final y selladora del revestimiento a base de partículas de cuarzo tipo STONE VIPEQ.
- Como impermeabilizante y protección de terrazas, balcones, cubiertas, etc.

COMPOSICIÓN

Impermeabilizante transparente en base de poliuretano alifático modificado activado, tricomponente, para mejorar la adherencia sobre sustratos de baja absorción y optimizar la reticulación.

ESPECIFICACIONES

Densidad	1 kg/l
Permeabilidad al vapor de agua	≈ 5 g/m ² día
Resistencia a la tracción	≥ 6,5 N/mm ²
Adhesión	Superior a 2,5 N/mm ²

PROPIEDADES

- Al ser transparente puede ser utilizado sobre lucernarios, materiales de policarbonato y similares.
- Gran adherencia sobre múltiples superficies.
- Compatible con materiales de alta o baja absorción tales como cerámica, granito, plásticos, fibras, etc.
- Como capa protectora del revestimiento STONE VIPEQ, admite el tránsito peatonal.
- Si se desea un acabado antideslizante tras la aplicación, es necesario utilizar el PU3 antideslizante.

SOPORTES

La aplicación debe realizarse sobre un sustrato consolidado, limpio, exento de polvo, seco, libre de grasas o aceites y con baja humedad para garantizar la adherencia.

No puede aplicarse sobre superficies tratadas previamente con siliconas.

Si el sustrato es muy poroso se debe realizar una aplicación previa de HIDRO 65 para evitar que suban sales por capilaridad y alteren la apariencia estética del acabado.

No obstante en caso de dudas conviene hacer pruebas previas sobre el sustrato.

MODO DE EMPLEO

Al poliuretano base y en agitación hay que añadir el componente 2 hasta obtener una mezcla homogénea.

Continuando la agitación, se añade el componente 3 que le aporta buena adherencia incluso sobre superficies vitrificadas.

Se aconseja dar una capa inicial fina del producto con un consumo de 0,3 kg/m², y una vez seca, se puede proceder a aplicar una o sucesivas capas de mayor grosor con un consumo aproximado de 0,4-0,5 kg/m² hasta conseguir el espesor prescrito.

No es necesaria una imprimación previa.

RECOMENDACIONES DE USO

La temperatura de aplicación estará comprendida entre 5°C y 40°C.

Se debe tener en cuenta que la superficie no está expuesta a la lluvia durante las 24 horas siguientes a su aplicación.

La limpieza de utensilios, rodillos, brocha, máquinas de proyección, etc., debe realizarse con agua una vez terminado el trabajo.

ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado, protegido de la humedad y a temperaturas entre +5°C y +30°C: 1 año.

PRESENTACIÓN

Garrafas de plástico de 5 litros.

FRASES R/S

Consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTAS LEGALES

La información y recomendaciones indicadas en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas de condiciones inadecuadas de aplicación o de omisión de las recomendaciones de uso.